

カルクフィール(ガラス入り)

●練り置きを終えた後のカルクフィールの再攪拌時に、必要分のガラスを量り入れ、軽くゆっくりと攪拌してください。

- コテ塗り** ガラスが少し見える程度に、しかし引きずらないように材料を塗りつけていきます。(2～3mm程度の厚み)
- 洗い出し** 完全に乾燥したタイミングで、水を含ませて軽く絞ったスポンジやコテバケを使い、表面全体を軽く擦っていきます。
- 仕上げ** 洗い出し後、表面が乾いたタイミングで、全体を手ぬぐいや、ウエスなどで軽く拭き取って仕上がりです。この作業を行うことで、表面に付着した漆喰の粉が取り除かれ、よりガラスがきれいに見えます。



コテ塗り



洗い出し

※注意：カルクフィールに顔料を入れて施工する場合、施工上、漆喰が乾いていない状態で水分を含ませるため、そのタイミングや水分量によって色が薄くなることが考えられますので、ご注意ください。

クイック&イージー(フラット) ロールー2回塗り追いかけコテ押さえ(ソープフィニッシュ)

- 1回目の施工** 中毛程度のロールーで1回塗りします。
- 2回目の施工** 1回目乾燥後、クイック&イージー(フラット)をロールーに取り手の届く範囲に塗布したら、追いかけでコテで押さえしていきます。色ムラを目立たせたい場合は、コテを上下左右ランダムに動かし、材料を壁面に塗り伸ばすように施工していきます。

《表面により磨きをかけたい場合》

- マルセイユソープがけ・磨き込み** 完全乾燥後、マルセイユソープを表面に刷毛やロールーで塗布し、追いかけでコテで表面に擦り込み、磨いていきます。せっけん水が垂れないように十分気を付けてください。

【マルセイユソープの作り方】ぬるま湯1ℓにマルセイユソープ200gをしっかりと溶かし、そこへ20ℓ程の水を加え攪拌します。

Planet Japan

<http://www.planetjapan.co.jp>

株式会社 Planet Japan

本社：〒532-0006 大阪市淀川区西三国1-20-8 Tel. 06-6396-4722 Fax. 06-6396-4723
 関東支社：〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町3-222 Tel. 048-782-7010 Fax. 048-642-7570
 伊丹倉庫(物流センター)：〒664-0839 兵庫県伊丹市桑津3-6-9

プラネットジャパンオリジナル

Planet Wall Series

[施工マニュアル]

プラネットウォール施工前に必ず読んでください


- ▶ 必ず壁材と接触する場所は、養生してください。
- ▶ 室温8℃以上で施工してください。温度が低すぎると、割れ・色むらの原因になります。
- ▶ 水で練ったネタはその日のうちに使い切ってください。
- ▶ フェザーフィール・クイック&イージー(フラット)を吹きつけする際は、必ず
- ▶ 網・ざるなどでだまになった材料を取り除いてください。

下地処理

プラネットウォールの下地には専用下地材をおすすめします。

割れ・色むら・シミの防止に役立ちます！


- ◆ステンレス製のビス・釘！
- ◆コンクリート・モルタル・合板は必ずシーラー処理！
- ◆石膏ボードのビスピッチは150mm以下！



- 1 糊づけの準備をします。**
 ※使用する糊はゼロホルマリンタイプをご使用ください。(推奨品：ルーアマイルド、ウォールボンド200)




- 2 ロールの内側が糊づけ面です。**
 たっぷりと糊をつけてください。



- 3 専用下地材を縦貼りしていきます。**紙質がしっかりしているので破れにくく施工が簡単です。



- 4 また、専用下地材は非常に伸縮が少ないので突きつけ貼りが可能です。**
【突き付施工】重ね切の場合は、下敷き使用！
 ●表面にできるだけ糊はつけないように！
 ●出隅・入隅はまわし貼りで！




- 5 専用下地材を貼った翌日にはプラネットウォールの施工が可能です。**時間を置くとさらにプラネットウォールの仕上がりがきれいになります。



専用下地材


- KOBALU コバウ
 KOBALU130ES：75cm×25m／ロール
- PJ Vlies フリース
 PJ Vlies：92cm×25m／ロール

マーブルフィール／カルクフィール／フェザーフィール




クイック&イージー (フラットorテクスチャー)

《クイック&イージーに色をつけるとき》



スタッコ(鏡面仕上げ)



マーブルフィール 2回塗りコテ押さえ マルセイユソープ仕上げ

